

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant..

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 2 月 1 3 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 6 1 9 2 4
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 3 6 1 9 2 4]

出 願 人 株式会社半導体エネルギー研究所
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 2 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 8 9 5 4

【書類名】 特許願

【整理番号】 P006801

【提出日】 平成14年12月13日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 笹川 慎也

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 横島 尚

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 物江 滋春

【特許出願人】

 【識別番号】 000153878

 【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

 【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 002543

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置の作製方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

金属窒化物と、チタン又はチタンを主成分とする金属との積層体上にマスクパターンを形成して、前記積層体の側壁部をテーパ状とした第 1 の導電層パターンを形成する第 1 のエッチング処理と、前記第 1 の導電層パターンを異方性エッチングする第 2 のエッチング処理とを行う工程を有し、前記第 1 のエッチング処理と、前記第 2 のエッチング処理との間に、不活性気体によるプラズマ処理を行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

半導体層上に、ゲート絶縁膜を介して、下層部側の第 1 導電層と上層部側の第 2 導電層とから成る積層構造体を形成し、前記積層構造体上にマスクパターンを形成し、前記第 2 導電層及び第 1 導電層を前記マスクパターンに基づく形状であってその側壁部をテーパ状にした第 1 の導電層パターンを形成する第 1 エッチング処理を行い、その後、アルゴンプラズマ処理をして、前記第 1 の導電層パターンにおける第 2 導電層を選択的にエッチングする第 2 のエッチング処理により第 2 の導電層パターンを形成し、前記第 2 の導電層パターンにおける第 2 導電層を電界で加速されたイオンの遮蔽マスクとして、前記半導体層に一導電型の不純物を添加して、前記第 2 の導電層パターンにおける第 1 導電層と重なる領域に低濃度ドレイン領域を形成する各段階を含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 2 において、前記第 1 導電層は、窒化タンタルであり、前記第 2 導電層は、チタン、又は、チタンを主成分とする金属であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 4】

請求項 2 において、前記第 1 のエッチング処理の後、前記第 1 の導電層パターンの側壁部に付着する反応生成物を、アルゴンプラズマ処理によって除去するこ

とを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 5】

半導体層上に、ゲート絶縁膜を介して、第 1 導電層、第 2 導電層、第 3 導電層を順次積層して積層構造体を形成し、前記積層構造体上にマスクパターンを形成し、前記第 3 導電層、第 2 導電層及び第 1 導電層を前記マスクパターンに基づく形状であってその側壁部をテーパ状にした第 1 の導電層パターンを形成する第 1 エッチング処理を行い、その後、アルゴンプラズマ処理をして、前記第 1 の導電層パターンにおける第 3 導電層及び第 2 導電層を選択的にエッチングする第 2 のエッチング処理により第 2 の導電層パターンを形成し、前記第 2 の導電層パターンにおける第 3 導電層及び第 2 導電層を電界で加速されたイオンの遮蔽マスクとして、前記半導体層に一導電型の不純物を添加して、前記第 2 の導電層パターンにおける第 1 導電層と重なる領域に低濃度ドレイン領域を形成する各段階を含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 5 において、前記第 1 導電層は窒化タンタルであり、前記第 2 導電層はチタン又はチタンを主成分とする合金もしくは化合物であり、前記第 3 導電層は窒化チタンであることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 7】

請求項 5 において、前記第 1 のエッチング処理の後、前記第 1 の導電層パターンの側壁部に付着する反応生成物を、アルゴンプラズマ処理によって除去することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、絶縁ゲート型電界効果トランジスタの作製方法に係り、特にゲートオーバーラップ構造の薄膜トランジスタ（TFT：Thin Film Transistor）に適用することができる半導体装置の作製方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

液晶を用いた表示装置は、液晶テレビ受像機に代表されるように20インチを越える大型画面の製品が実用化されている。近年では多結晶シリコン膜を活性層に用いたTFTで、駆動回路一体型の液晶表示装置が実現されている。

【0003】

しかし、多結晶シリコン膜を用いたTFTはドレイン接合耐圧が低く、接合漏れ電流(以下、オフリーク電流と呼ぶ)が大きくなるという欠点が指摘されている。その対策として、低濃度ドレイン(LDD:Lightly Doped Drain)構造を形成することが有効であることが知られている。

【0004】

また、ドレイン領域近傍での高電界が生じ、発生したホットキャリアがLDD領域上のゲート絶縁膜にトラップされ、しきい値電圧など素子特性が大幅に変動し、低下する現象が問題として指摘されている。ホットキャリアによる劣化を防止するための手段として、LDD領域がゲート電極とオーバーラップした構造のTFTが開示されている(特許文献1参照。)。ゲートオーバーラップLDD構造のTFTは、通常のLDD構造のTFTと比較して電流駆動能力が高く、ドレイン領域近傍での高電界を有効に緩和してホットキャリアによる劣化を抑止している。

【0005】

【特許文献1】

特開2000-294787号公報

【0006】

しかしながら、上記公報に開示されたゲートオーバーラップLDD構造のTFTは、LDDを形成する不純物領域を半導体層に形成した後ゲート電極を重ね合わせることで、設計ルールの縮小に伴いゲート電極とのオーバーラップ量を正確に作り込むことができない。

【0007】

自己整合的にゲートオーバーラップLDD構造のTFTを作製する好適な一例として、少なくとも二層積層した導電層を1回の光露光処理と複数回のエッチング加工により、上層部と下層部の導電層の寸法を異ならせ、その寸法差と膜厚差

を利用してイオンドーピングすることにより自己整合的にゲート電極とオーバーラップするLDD領域を形成することを可能とする技術が開示されている（例えば、特許文献2参照。）。

【0008】

【特許文献2】

特開 2002-14337号公報

【0009】

勿論、ホットキャリアの劣化対策としてゲート電極とオーバーラップするLDDの機能を最大限に発揮させるためには、TFETの駆動電圧に応じてLDDの長さ（チャンネル長に対する長さ）を最適化する必要がある。すなわち、ドレイン領域近傍の高電界を有効に緩和するのに最適な長さがある。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

上記公報が開示する技術は、二層積層された導電層をテーパ形状にエッチング加工する第1段階と、テーパ形状を有する導電層のうち、上層のみを選択的に異方性エッチング加工する第2段階とを有し、テーパ角を制御することによりLDDの長さを調節できる点に特徴がある。

【0011】

チャンネル長10 μ m程度のTFETに対し10～20Vで駆動するには、1 μ m以上（好ましくは1.5 μ m以上）のLDD長さ（ゲート電極とオーバーラップする部位の長さ）が必要となる。

【0012】

少なくとも二層の積層構造を有するゲート電極を用いる従来の技術では、LDDの長さを制御するにはゲート電極の加工段階における端部のテーパ角（基板表面と成す角度）を小さくする必要がある。それにはマスクパターンの後退量を大きくする必要がある。

【0013】

しかし、二層積層構造体の第1導電層を窒化タンタルとして、前記第2導電層をチタン、又はチタンを主成分とする金属としたゲート電極を形成する場合、テ

ーパーエッチング加工によって、LDD領域の長さを $1\mu\text{m}$ 以上好ましくは $1.5\mu\text{m}$ 確保するために必要なテーパ形状を得ることが難しく、すなわち、導電膜端部のテーパ角が大きくなってしまふことが問題となっている。その後異方性エッチング加工しても、第2導電層端部にエッチング残り（裾引き）が生じてしまい、LDD領域として作用する部分が短くなってしまふ。三層積層構造体にした場合も上記同様エッチング残り（裾引き）が発生してしまい同様な問題が発生する。

【0014】

ゲート電極に限らず、マスクパターンに基づいて被膜の端部又は側壁部をテーパ形状にエッチング加工するには、ドライエッチング法でマスクパターンの幅を同時に後退させながら被加工物をエッチングすることで可能となる。その為にはエッチングするガス種の選択と、バイアス電圧の制御、マスクパターンの材料と被膜との選択比が重要となる。

【0015】

本発明は二層乃至三層の積層構造のゲート導電層をテーパエッチング加工の後、異方性エッチング加工にて第2導電膜端部にエッチング残りが生じてしまうことから結果的に、LDD領域が短くなってしまふ為、前記第2導電膜端部のエッチング残りを低減もしくは除去することで必要なLDD領域の長さ確保することと目的とする。

【0016】

【課題を解決するための手段】

テーパエッチング加工の際、十分なテーパが得られないため、少しでもLDD領域を長くするのに第2導電層端部のエッチング残り（裾引き）の除去は必要になる。本発明は、二層乃至三層に積層された導電層をテーパエッチング加工と異方性エッチング加工の間にアルゴンプラズマ処理を追加することにより、その後異方性エッチング加工により第2導電膜端部に発生するエッチング残り（裾引き）を低減もしくは除去する役割をする。

【0017】

ホットキャリアに対する劣化を抑制するために必要なゲート電極とオーバーラ

ップする LDD の長さ（以下、この長さを便宜上 L_{ov} と表記する）については以下のように考察する。

【0018】

まず、TFT の劣化に対して L_{ov} が所定の値である場合に、電界効果移動度の最大値が 10% 低下する時間を寿命時間と定義して、図 9 で示すようにドレイン電圧の逆数を片対数グラフにプロットして得られる直線的な関係から、寿命時間が 10 年となる電圧を 10 年保証電圧として導出する。例えば、図 9 において、 L_{ov} が $1.0\ \mu\text{m}$ の TFT における 10 年保証電圧は 16 V である。図 10 はこのようにして求めた推定保証電圧を、 L_{ov} が $0.5\ \mu\text{m}$ 、 $0.78\ \mu\text{m}$ 、 $1.0\ \mu\text{m}$ 、 $1.5\ \mu\text{m}$ 、 $1.7\ \mu\text{m}$ のそれぞれの場合における値をプロットしたグラフである。また図 10 では、バイアスストレス試験で、TFT のオン電流値が 10% 変動するまでの時間が 20 時間となるドレイン電圧値を 20 時間保証電圧として示している。

【0019】

ホットキャリア効果による劣化は、駆動電圧が低ければほとんど問題とならないが、10 V 以上で駆動する場合には無視できなくなる。図 10 から明らかなように、駆動電圧が 16 V である場合には、 L_{ov} が $1\ \mu\text{m}$ 以上、好ましくは $1.5\ \mu\text{m}$ 以上とする必要があることを示している。

【0020】

上記要件を満足するために、本発明は、自己整合的にゲート電極とオーバーラップする LDD を形成する半導体装置の作製方法であって、ゲート電極を複数の導電層から成る積層体で形成し、その形状を第 1 導電層と第 2 導電層のチャネル長方向の幅が、下層である第 1 導電層の方が長い形状とすると共に、当該ゲート電極 LDD を形成するイオンドーピング時のマスクとして利用するものである。この時、ゲート電極とオーバーラップする LDD を好ましくは $1.5\ \mu\text{m}$ 以上とするために、ゲート電極を形成するマスクパターンの形状に加工を加え、ドライエッチングと組み合わせることで最適な形状を得る特徴を有する。

【0021】

本発明は、金属窒化物と、チタン又はチタンを主成分とする金属との積層体上

にマスクパターンを形成して、積層体の側壁部をテーパ状とした第1の導電層パターンを形成する第1のエッチング処理と、第1の導電層パターンを異方性エッチングする第2のエッチング処理とを行う工程を有し、第1のエッチング処理と第2のエッチング処理との間に不活性気体によるプラズマ処理を行うというものである。

【0022】

本発明は、半導体層上にゲート絶縁膜を介して下層部側の第1導電層と、上層部側の第2導電層とから成る積層構造体を形成し、その積層構造体上にマスクパターンを形成し、第2導電層及び第1導電層をテーパエッチングした後、アルゴンプラズマを照射し、当該マスクパターンに基づいて第1の導電層パターンにおける第2導電層を選択的にエッチングして第2の導電層パターンを形成することで第1導電層と第2導電層のチャネル方向の幅が異なり、第1導電層の方が長い第2の導電層パターンが形成される。第1導電層が突出する長さは $1\mu\text{m}$ 以上とすることが可能となり、これを電界で加速されたイオンの遮蔽マスクとして用いることで第1導電層パターンと重なる低濃度ドレイン領域を形成することが可能となる。即ち、自己整合的に低濃度ドレイン領域を形成することができる。勿論、第2の導電層パターンはゲート電極として用いることができる。

【0023】

上記発明において、適した第1導電層と第2導電層の組み合わせは、第1導電層は窒化タンタルであり、第2導電層はチタン又はチタンを主成分とする金属である。

【0024】

本発明は、半導体層上にゲート絶縁膜を介して、第1導電層、第2導電層、第3導電層を順次積層して積層構造体を形成し、その上にマスクパターンを形成してそれぞれ端部にテーパ部を有する第1の導電層パターンを形成し、このテーパエッチング加工後、アルゴンプラズマを照射し、当該マスクパターンに基づいて第1の導電層パターンにおける第3導電層及び第2導電層を選択的にエッチングして第2の導電層パターンを形成することで第1導電層と第2導電層のチャネル長方向の幅が異なり、第1導電層の方が長い第2の導電層パターンが形成さ

れる。第1導電層が突出する長さは $1\mu\text{m}$ 以上とすることが可能となり、これを電界で加速されたイオンの遮蔽マスクとして用いることで第1導電層パターンと重なる低濃度ドレイン領域を形成することが可能となる。即ち、自己整合的に低濃度ドレイン領域を形成することができる。勿論、第2導電層パターンはゲート電極として用いることができる。

【0025】

上記発明において、適した第1導電層と第2導電層と第3導電層との組み合わせは、第1導電層は窒化タンタルであり、第2導電層はチタン又はチタンを主成分とする合金もしくは化合物であり、第3導電層は窒化チタンである。

【0026】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細を説明する。なお、本発明は以下に示す実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で各種の変形を許容するものである。

【0027】

[実施形態1]

本実施形態は、ゲート電極をイオンドーピング時のマスクとして用い、ゲート電極とオーバーラップするLDDを自己整合的に形成し、且つ、その長さ(L_o)を $1\mu\text{m}$ 以上とするための工程について示す。詳しくは、第1の導電層パターンを形成した後、テーパ形状になった積層構造体のテーパ側壁部導電層へアルゴンプラズマ処理を行い、当該マスクパターンに基づいて第1の導電層パターンにおける第2導電層パターンを選択的にエッチングして第2の導電層パターンを形成する一態様について説明する。

【0028】

図1(A)においてガラス基板100上に第1絶縁膜(下地膜)101、半導体層102、第2絶縁膜(ゲート絶縁膜)103が形成され、その上に第1導電層104、第2導電層105、第3導電層106が形成されている。マスクパターン107は光露光工程によりフォトリジストを用いて形成する。

【0029】

第1導電層は窒化タンタル (TaN) などの高融点金属を 30～50 nm の厚さで形成し、第2導電層はチタン、又はチタンを主成分とする合金もしくは化合物で 300～600 nm の厚さに形成する。

【0030】

第3導電層は窒化チタン (TiN) などの高融点金属を用いる。但し、第3導電層はコンタクト抵抗を下げたいために設けるものであり、本発明の構成において必須の構成要件とはならない。窒化チタンはチタンと同じエッチングガスで加工できるので、第1導電層を窒化タンタルとする組み合わせにより、選択加工を容易とする。

【0031】

次に、図1 (B) に示すように、ドライエッチングにより第2導電層 105 と第3導電層 106 のエッチングを行う。エッチングガスには、CF₄、Cl₂、O₂を用いる。エッチング速度の向上にはECR (Electron Cyclotron Resonance) やICP (Inductively Coupled Plasma) などの高密度プラズマ源を用いたドライエッチング装置を用いる。

【0032】

レジストで形成したマスクパターン 107 は電界で加速されたイオンによりスパッタされ、反応副生成物が被加工物の側壁に付着する。これは側壁保護膜とも呼ばれるが、この段階の加工でチタンを主成分とする第2導電層をテーパ形状とする理由は、この側壁保護膜の排除である。つまり、図3 (A) で示すようにテーパ部を有する第2導電層 105 に対し、その後異方性エッチングを行っても反応副生成物が側壁に堆積しにくいので、図3 (B) で示すように残渣を残すことなくエッチング加工して第2導電層 105' のパターンを形成することができる。これに対し図4 (A) のように第2導電層 105 の側壁がほぼ垂直であるとエッチング加工時に反応副生成物が堆積し、図4 (B) で示すようにその後異方性エッチングしても、その反応副生成物が残ってしまい形状不良となる。すなわち、この段階で少なくとも第2導電層をテーパ形状に加工しておくことで側壁保護膜を排除することができる。

【0033】

次に、図 1 (C) に示すようにエッチングガスを CF_4 , Cl_2 に切り替えて第 1 導電層である窒化タンタルのエッチングを行う。勿論、導電層の全層を同時にエッチングしても良いが、膜厚の厚い第 2 導電層 105 のエッチング時にはエッチング速度のバラツキを見込んでエッチング時間を長めに設定する必要がある。その場合、下地が酸化珪素であると触刻されて極端に薄くなってしまう。これを防ぐためこのように二段階のエッチング加工を行う。

【0034】

こうして、図 1 (C) で示すように、第 2 絶縁膜 103 上に第 1 導電層 104'、第 2 導電層 105'、第 3 導電層 106' から成る第 1 の導電層パターン 108 が形成される。端部におけるテーパ形状の基板 100 の表面と成す角度は $10 \sim 20$ 度にする。この角度は主に第 2 導電層の膜厚との関係で決まるが、このテーパ部の占める長さが概略 $0.5 \sim 1.5 \mu m$ となるようにする。

【0035】

各導電膜をテーパ加工した後、アルゴンプラズマ処理することによって、テーパ側壁部付着していた反応生成物を除去する。このアルゴンプラズマ処理を行なわないと、後の異方性エッチング条件にて加工しようとしても反応生成物がストッパーとなると思われ、第 2 導電層端部にエッチング残り（裾引き）が生じ、目的である、できるだけ垂直に近い形状が形成されにくく、第 2 導電層端部のエッチング残り防止のため、テーパ加工後のアルゴンプラズマ処理は必要となる。（図 1 (D)）。

【0036】

そして、エッチングガスに BCl_3 , Cl_2 , O_2 を用いて、第 2 導電層 105' 及び第 3 導電層 106' をマスクパターン 107' に基づいて選択的にエッチングする。この場合、基板側に印加するバイアス電圧は低くして第 1 導電層 104' は残存せしめるようにする。第 2 導電層 105' の端部は第 1 導電層 104' よりも内側に後退し、後述するようにその後退幅で L_{ov} の長さが決まる。こうして、第 1 導電層 104'、第 2 導電層 105'、第 3 導電層 106' から成る第 2 の導電層パターン 109 が形成され、これが半導体層 102 と交差する部位においてゲート電極となる。（図 1 (E)）。

【0037】

半導体層 103 への一導電型不純物の添加、すなわち LDD やソース・ドレイン領域の形成は、第 2 の導電層パターン 109 を用いて自己整合的に形成することができる。図 2 (A) はゲート電極とオーバーラップする LDD を形成するためのドーピング処理であり、一導電型不純物のイオンを第一導電層 104' を通過させて、その下層部に位置する半導体層 102 に添加して第 1 濃度の一導電型不純物領域 110 を形成する。第 2 絶縁層や第 1 導電層の膜厚にもよるが、この場合には 50 kV 以上の加速電圧を要する。第 1 濃度の一導電型不純物領域 110 の不純物濃度は、LDD を前提とすると $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ (ピーク値) とする。

【0038】

ソース・ドレイン領域を形成するドーピング処理は、第 2 の導電層パターン 109 をイオンの遮蔽マスクとして用い、第 1 濃度の一導電型不純物領域 110 の外側に第 2 濃度の一導電型領域 111 を形成する。この場合には加速電圧を 30 kV 以下として行う。第 2 濃度の一導電型不純物領域 111 の不純物濃度は $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ (ピーク値) とする。(図 2 (B))

【0039】

その後、窒化珪素を用いる第 3 絶縁層 112、低誘電率の有機化合物材料を用いた第 4 絶縁膜 113、配線 114 を形成する。(図 2 (C))

【0040】

以上のように、本実態形態は、ゲート電極をイオンドーピング時のマスクとして用い、ゲート電極とオーバーラップする LDD を自己整合的に形成し、且つ、その長さ (Lov) を $1 \mu\text{m}$ 以上有する TFT を形成することができる。ゲート電極とオーバーラップする LDD 領域の長さを $1 \mu\text{m}$ 以上とし、ホットキャリア劣化に対する寿命時間を長大することができる。

【0041】

【実施例】

(実施例 1)

本実施例は、実施形態 1 に基づく工程に従って、ゲート電極を加工する一例に

ついて示す。本実施例は図1を参照して説明する。

【0042】

まず、アルミノシリケートガラス基板100上にプラズマCVD法で150nmの酸化珪素膜で第1絶縁層101を形成する。半導体層102は50nmの非晶質珪素膜をレーザーアニールにより結晶化した結晶性珪素膜で形成し、島状に孤立分離するように形成する。第2絶縁膜103は、 SiH_4 と N_2O をソースガスとしてプラズマCVD法により115nmの酸化珪素膜を形成する。窒化タンタルで形成する第1導電層104は30nmの厚さとし、チタンで形成する第2導電層105は320nmの厚さとし、窒化チタンで形成する第3導電層106は50nmで形成する。マスクパターン107はポジ型のフォトリソで1.5 μm の厚さに形成する。マスクパターンの幅は適宜設定すれば良いが、本実施例においては4.5 μm と10 μm のマスクパターンで光露光形成した。(図1(A))

【0043】

次に、ドライエッチングにより第2導電層(チタン)105と第3導電層(窒化チタン)106のエッチングを行う。エッチングにはICPエッチング装置を用いる。図5はICPエッチング装置の構成を示す。反応室801にはエッチング用のガス供給手段803、反応室内を減圧状態に保持する排気手段804が連結されている。プラズマ生成手段は反応室801に石英板を介して誘導結合するスパイラルコイル802、高周波(13.56MHz)電力供給手段805から成っている。基板側へのバイアス印加は高周波(13.56MHz)電力供給手段806で行ない、基板を記載するステージに自己バイアスが発生するような構成となっている。エッチング加工には供給するエッチングガス種と、高周波(13.56MHz)電力供給手段806、807により供給されるそれぞれの高周波電力、エッチング圧力が主なパラメーターとなる。

【0044】

図1(B)のエッチング加工には、エッチングガスとして CF_4 、 Cl_2 、 O_2 を用いる。エッチング圧力は1.3Paとし、500Wのプラズマ生成用の電力、300Wの基板バイアス用の電力を供給する。続いて図1(C)に示すようにエッチング

ガスを CF_4 、 Cl_2 に切り替えて第1導電層である窒化タンタルのエッチングを行う。この時のエッチング条件は、エッチング圧力1.5Pa、500Wのプラズマ生成用の電力、10Wの基板バイアス用の電力を供給する。以上のようにして、第1導電層パターン108が形成することができる。

【0045】

その後、第1導電層パターン108のテーパ側壁部に付着しているストッパー膜とされる反応生成物 (TiO_x) を除去又は減少させるためアルゴンプラズマ処理を行う。このアルゴンプラズマ処理は同様にICPエッチング装置を用い、アルゴンを150 s c c m供給し、2.0Paの処圧力で450Wのプラズマ生成用の電力、100Wの基板バイアス用の電力を供給し30 secの処理を行う。

【0046】

次に、エッチングガスに BCl_3 、 Cl_2 、 O_2 を用いて異方性エッチングを行ない、主として第2導電層105'の加工を行う。エッチング圧力は1.9Paとし、500Wのプラズマ生成用の電力、10Wの基板バイアス用の電力を供給する。第2導電層105'の端部は第1導電層104'よりも内側に後退する。こうして第2導電層パターン109が形成され、これが半導体層102と交差する部位においてゲート電極となる。そして、第1導電層104'の端部からの後退幅は $1\mu\text{m}$ 以上とすることができる。図6で示すようにこの後退幅dが L_{ov} 長を決める長さとなる。

【0047】

図7、図8はテーパ加工後、アルゴンプラズマ処理、そして異方性エッチング加工を行なった場合の代表的な加工形状を示す走査電子顕微鏡 (SEM) 像である。下層から窒化タンタル層、チタン層、窒化チタン層、マスク材であるレジストが積層形成されている状態を示している。同図は斜方及び断面から観察したSEM像であるが、チタン層の後退幅もしくは窒化タンタル層の突出幅は $1.0\mu\text{m}$ 程度と見込まれている。

【0048】

以降、LDDを形成する第1濃度の一導電型不純物領域110に $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{18}/\text{cm}^3$ (ピーク値) の濃度でリン又はボロンを50 kVの加速電圧でイオ

ンドーピング処理により添加する。(図2 (A))

【0049】

さらに、ソース・ドレイン領域を形成するドーピング処理は、第2の導電層パターン109をイオンの遮蔽マスクとして用い、第1濃度の一導電型不純物領域110の外側に第2濃度の一導電型不純物領域111を形成する。この場合には加速電圧を10kVとして、リン又はボロンの濃度を $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21}/\text{cm}^3$ (ピーク値) として形成する。(図2 (B))

【0050】

その後、プラズマCVD法で水素を含有する酸化珪素を100nmの厚さで形成し、感光性又は非感光性のアクリル又はポリイミド樹脂を1 μm の厚さに形成して第4絶縁層113を形成する。さらに必要に応じて配線114を形成する。

【0051】

以上のようにして、ゲート電極とオーバーラップするLDDを自己整合的に形成し、且つ、その長さ(Lov)を1 μm 以上を有するTFTを形成することができる。

【0052】

(実施例2)

本発明は様々な表示画面を設けた半導体装置に適用することができる。特に表示画面の対角が20インチを越える大画面の半導体装置に対して有効である。

【0053】

図12は表示パネル901を筐体900に組み込んだ半導体装置の一構成例であり、テレビ受像機やコンピューターのモニタシステムとして適用できるものである。筐体900には半導体集積回路で形成した増幅器や高周波回路、及びメモリ機能として半導体メモリもしくはハードディスクなど磁気メモリなどを組み込んで画像表示機能を充足させる電子回路基板902や音声を再生するスピーカ903が装着されている。

【0054】

表示パネル901は本発明に係るゲートオーバーラップTFTを用いて、TFTをマトリクス状に配列させて成るアクティブマトリクス画素回路904、走査線駆動回路905、データ線駆動回路906を一体形成したドライバー一体型とするこ

とができる。

【0055】

図11はアクティブマトリクス画素回路904の主要な構成を示す図である。半導体層301と交差するゲート電極302とデータ信号線303が同一層で形成されている。すなわち、少なくともチタンを主成分とする導電層を一層含む積層体で形成され、そのゲート電極もしくは配線のパターンを形成するエッチング加工は実施例1により行うものである。これにより、Lov長が1 μ m以上のゲートオーバーラップTFTを形成することが可能であり、データ信号線も低抵抗化を図ることができる。ゲート信号線304は層間絶縁膜を介してその上層に形成され、コンタクトホールを介してゲート電極302と接続する構成となっている。勿論、この配線もチタン及びアルミニウムで形成可能であり、配線の低抵抗化を実現できる。データ信号線303と半導体層301を接続する配線305もゲート信号線304と同一層で形成可能である。画素電極306は酸化インジウムと酸化スズの化合物であるITO (Indium Tin Oxide) を用いて形成している。なお、このような画素の詳細については、特開2001-313397号公報で開示されている。

【0056】

本実施例では半導体装置に一例を示したが、本発明は本実施例に限定されず様々な半導体装置に適用することができる。例えば、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機又は電子書籍等）に加え、冷蔵庫装置、洗濯機、炊飯器、固定電話装置、真空掃除機、体温計など家庭電化製品から、電車内の吊し広告、鉄道駅や空港の発着案内版など大面積のインフォメーションプレイまで様々な分野に適用することができる。

【0057】

なお、本発明における実施例については以上のように示されているが、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなく、その形態及び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解されるものである。

【0058】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、ゲート電極を複数の導電層から成る積層体で形成し、その形状を第1導電層と第2導電層のチャネル方向の幅が、第1導電層の方が長い形態とする加工工程において、テーパエッチング加工後、反応生成物除去又は減少させるのを目的としたアルゴンプラズマ処理を設けることで、異方性エッチング加工の際、途中エッチングストップが生じ、第2導電層端部にエッチング残り（裾引き）異常が回避され、第2導電層端部のエッチング残り（裾引き）が無くなる分、結果、第1導電層のチャネル長方向の長さを $1\mu\text{m}$ 以上とすることができる。このゲート電極をイオンドーピング時のマスクとすることで、ゲート電極とオーバーラップするLDD領域の長さを $1\mu\text{m}$ 以上とし、ホットキャリア劣化に対する寿命時間を長大することができる。

【0059】

また、本発明により、ゲート電極をイオンドーピング時のマスクとして用い、ゲート電極とオーバーラップするLDDを自己整合的に形成し、且つ、その長さ（ L_{ov} ）を $1\mu\text{m}$ 以上を有するTFTを形成することができる。ゲート電極とオーバーラップするLDD領域の長さを $1\mu\text{m}$ 以上とし、ホットキャリア劣化に対する寿命時間を長大化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の半導体装置の作製工程を説明する断面図である。

【図2】 本発明の半導体装置の作製工程を説明する断面図である。

【図3】 テーパエッチングによる反応副生成物除去効果を説明する図である。

【図4】 テーパエッチングを行わない場合における反応副生成物の影響を説明する図である。

【図5】 ICPエッチング装置の構成を説明する図である。

【図6】 第2導電層の後退幅 d とゲートオーバーラップTFTの L_{ov} 長の関係を説明する図である。

【図7】 実施例1に従いエッチング加工された導電層パターンの形状を斜方か

ら見たSEM像である。

【図 8】 実施例 1 に従いエッチング加工された導電層パターンの断面形状を示すSEM像である。

【図 9】 推定保証電圧（オン電流 1 0 %劣化）のLov長依存性を示すグラフである。

【図 1 0】 バイアスストレス試験に基づくTFTの寿命時間を推定する特性図でありLov長依存性について示すグラフである。


【図 1 1】 本発明に係る半導体装置のアクティブマトリクス型の画素の構成を示す上面図である。

【図 1 2】 半導体装置の一例を示す図である。


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】




(A)




(B)

【図 4】




(A)




(B)


【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】



【図 11】



【図 12】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 本発明は二層乃至三層の積層構造のゲート導電層をテーパーエッチング加工の後、異方性エッチング加工にて第2導電膜端部にエッチング残りが生じてしまうことから結果的に、LDD領域が短くなってしまふ為、前記第2導電膜端部のエッチング残りを低減もしくは除去することで必要なLDD領域の長さ確保すること目的とする。

【解決手段】 ゲート電極を複数の導電層から成る積層体で形成し、その形状を第1導電層と第2導電層のチャネル長方向の幅が、下層である第1導電層の方が長い形状とすると共に、当該ゲート電極LDDを形成するイオンドーピング時のマスクとして利用するものである。この時、ゲート電極とオーバーラップするLDDを好ましくは $1.5\mu\text{m}$ 以上とするために、ゲート電極を形成するマスクパターンの形状に加工を加え、ドライエッチングと組み合わせることで最適な形状とする。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 2 - 3 6 1 9 2 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 5 3 8 7 8]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地

氏 名

株式会社半導体エネルギー研究所